

PRODUKTBLAD



Fasad/Puts- och murbruk



Förpackning
25kg säck
1000kg säck
Löst i ficka

Fabrikstillverkat övningstorrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Kornmax 3mm.

Användningsområde

Används som lagnings- och grovputsbruk för puts övning tex i yrkesskolor. Ej för beständiga arbeten endast övning.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag

Underlag

Olika typer av sten material eller grundade ytor med kalkbruk för putsövning.

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Applicering

Bruket påføres i maximalt 10mm per skikt.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

Observera

Putsnings får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 20 kg/m ² (vid 10 mm tjocklek)
Vattenbehov	ca 5 liter per 25 kg säck beroende på underlagets sugförmåga och övningens syfte och typ av arbete.
Tryckhållfasthet	
Fysikaliska egenskaper	
Bindemedel	Släckt teknisk kalk
Ballast	Krossad dolomit och sand
Fibrer	Nej
Sammansättning	K 100/900

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.