

# PRODUKTBLAD



## Fasad/Puts- och murbruk



Förpackning  
25kg Säck  
1000kg Storsäck  
Löst i ficka

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

### Användningsområde

Används som lagnings- och grovputsbruk för omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader. Även för invändiga ytor. Lämpligt vid lagning av befintliga kalkputser med låg hållfasthet samt vid renovering av svaga underlag med låg hållfasthet.

### Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats  
Max 12 månader från tillverkningsdag

### Underlag

Grundning samt putsbärare som tidigare putsats med kalkbruk.

### Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamgående blandare 7-10 min.

Används ej i genomströmningsblandare!

### Applicering

Bruket påföres normalt dagen efter grundningen. Slå på bruket med slev eller spruta med lämplig putspruta, t ex brukspump P 50. Använd sprutpistol med 16-18 mm munstycke. Cal 142 Kalkbruk påföres i max 10 mm skiktjocklek. Tjockare utfyllnader måste utföras i flera påslag och torka mellan varje påslag. Cal 142 Kalkbruk ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för efterföljande ytputs. Ytan skall under arbetets gång då och då fuktas. Cal 142 Kalkbruk avdrages med rätkäpp så att en plan yta erhålles och slätskuras därefter. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket. Önskas en mycket slät yta, utföres en finstockning med Cal 144 Kalkbruk Fin.

### Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

### Observera

Putsnings får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Denna produkt rekommenderas ej med GS-tillsats.

**Produktspecifikation**

Materialåtgång	Ca 20 kg/m <sup>2</sup> (vid 10 mm tjocklek)
<b>Användningsområde</b>	
För utomhusbruk	Ja
För inomhusbruk	Ja
Vattenbehov	5 liter per 25 kg säck
<b>Tryckhållfasthet</b>	
<b>Fysikaliska egenskaper</b>	
Bindemedel	Släckt teknisk kalk
Ballast	Krossad dolomit och sand 0-3 mm
Fibrer	Nej
Sammansättning	

**Friskrivningsklausul**

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.